

# Beton Color

**OELLERS**

Technisches Merkblatt

seit 1949

**Produktbeschreibung** Lösemittelfreie Acrylharzfarbe für mineralische Untergründe**Anwendungsgebiete** Wasser verdünnbare Farbe für Werkstatt, Garage, Keller, Treppen, Haus und Hof**Eigenschaften** Gute Haftung auf allen mineralischen Untergründen.  
seidenglänzend  
streichbar, rollbar, spritzbar  
leichte Verarbeitung  
verschleißfest**Technische Daten**  
Dichte: 1,14 g/cm<sup>3</sup>  
Festkörpergehalt: 54 Gew. %  
VOC-Angabe: 4,1  
Farbtöne: Grau**Ergiebigkeit** ca. 5 - 7 m<sup>2</sup>/ Liter**Trocknung**  
Staubtrocken ca. 1 h bei 21°C  
Trittfest ca. 24 h bei 21°C  
Durchgetrocknet ca. 48 h bei 21°C  
Vollständige Aushärtung ca. 7 d (mit PKW überfahrbar) bei 21°C**Lieferviskosität** 320 s / 6 mm**Lagerbeständigkeit** 12 Monate in geschlossenen Gebinden**Verdünnung** Wasser**Gebinde** 1 Liter, 5 Liter**Oberflächenvorbereitung** Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, griffig und frei von haftungsbeeinträchtigenden Substanzen wie z. B. Staub, alte Farbe, Öle und Fette sein.  
Die zu beschichtenden Oberflächen sind auf Eignung und Tragfähigkeit für die Beschichtung zu prüfen. Bei Beton sind evtl. vorhandene Sinterschichten auf jeden Fall zu entfernen.**Verarbeitungseinstellung**  
Verarbeitungstemperatur min. 5° C  
Objekttemperatur min. 5° C**Sicherheitsangaben**  
Flammpunkt 79° C  
Kennzeichnung Bitte dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen**Verwendungsvorschläge**Beton-/ Estrichboden 1 x 150 ml mit 10 – 15 % Wasser verdünnt als Voranstrich  
(älter als 28 Tage! 1 x 200 ml unverdünnt als Deckanstrich  
& unbehandelt)  
Boden bereits gestrichen 1 x 200 ml unverdünnt als Auffrischungsanstrich**Hinweis:** Die Empfehlungen werden nach unseren Erfahrungen und nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse gegeben. Sie entbinden den Verwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Unsere anwendungs-technischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters geben, sind unverbindlich und begründen keine Nebenverpflichtungen.OELLERS-Immex Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG  
Auf der Komm 1-3  
52457 Aldenhoven bei Jülich  
Telefon (0 24 64) 9 90 60  
Telefax (0 24 64) 99 06 26  
E-mail info@oellers-immex.de

OE-11.095