

Kontra-Rost plus



Technisches Merkblatt

seit 1949

Produktbeschreibung	Beschichtung-Einschichtlack auf Basis von Acrylat-Mischpolymerisatharz	
Anwendungsgebiete	Grund- und Deckanstrich in einem für Bauteile aus Zink (Verzinkungen), Aluminium, NE-Metallen, Eisen und Edelstahl.	
Eigenschaften	wirtschaftlich Gute Haftung auf verzinktem Stahl, Aluminium, Kupfer und vielen anderen Untergründen. seidenglänzend streichbar, rollbar, spritzbar (Hochdruck/Airless und Airmix). Überstreichbar mit verschiedenen Alkydharz- bzw. Acrylprodukten.	
Technische Daten	Dichte: ca. 1,30 kg/l Festkörpergehalt: ca. 60 Gew. % VOC-Angabe: max. 450 g/l Farbtöne: auf Anfrage	
Ergiebigkeit	ca. 10 m ² / Liter bei 40my Trockenschichtstärke	
Erreichbare Schichtdicke	gespritzt ca. 60 µ trocken gestrichen ca. 80 µ trocken gerollt ca. 60 µ trocken	
Lieferviskosität	350 s/4 mm	
Lagerbeständigkeit	ca. 6 Monate in geschlossenen Gebinden	
Verdünnung	OELLERS Isocrylverdünnung Für Spritzapplikation ist eine Verdünnung von 10 Vol % zu empfehlen die angegebenen Verdünnungsmengen gelten bei 20 °C. Bei abweichenden Temperaturen gelten andere Prozentsätze, (die in der Praxis zu bestimmen sind.)	
Gebinde	1 Liter, 5 Liter	
Oberflächenvorbereitung	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, griffig und frei von haftungsbeeinträchtigenden Substanzen wie z. B. Fett, Wachs oder Poliermittel sein. Die zu beschichtenden Oberflächen sind auf Eignung und Tragfähigkeit für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Zwischen den einzelnen Beschichtungen muss ein Zwischenschliff erfolgen. Für verzinkte Untergründe ist abhängig vom Bewitterungsgrad eine ammoniakalische Netzmittelwäsche oder die Behandlung durch Sweepen (unter Sweepen versteht man ein schonendes Reinigen und Aufrauen von Oberflächen (z.B. feuerverzinkten Oberflächen) durch Strahlverfahren.) zu empfehlen. Für die Netzmittelwäsche wird die zu behandelnde Oberfläche mit einer Netzmittellösung besprüht und mit einem Schleifvlies geschliffen. Den dabei entstehenden Schaum lässt man 10 Minuten einwirken. Danach wird noch mal die Oberfläche mit	

einem Schleifvlies geschliffen und anschließend gründlich mit Wasser nachgewaschen.

Verarbeitungseinstellung

Verarbeitungstemperatur	mind. 5° C
Objekttemperatur	min. 3° C über Taupunkt
rel. Luftfeuchtigkeit	nicht über 85 %

Während der Anbringung und Trocknung in geschlossenen Räumen muss ständig belüftet werden, um Lösungsmitteldämpfe zu vermeiden. Die hinzuzufügende Verdünnungsmenge ist abhängig von den Applikations-Umständen und Applikationsmethoden.

Sicherheitsangaben

Flammpunkt	23° C
Kennzeichnung	bitte dem EG Sicherheitsdatenblatt Entnehmen

Verwendungsvorschläge

Feuerverzinkter Untergrund	1 x 40 µ grundieren mit OELLERS Kontra Rost plus
	1 x 40 µ decklackieren mit Kontra Rost plus