

Produktbeschreibung	wasserverdünnbarer 2-Komponenten-Epoxidharzlack		
Anwendungsgebiete	Fußbodenanstrich für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, da geruchsarm, Garagenböden, Industrieböden, Krankenhäuser usw., Einsetzbar auf Zementestrichen, Beton, Faserzement, bei Hart- und Gussasphalt		
Eigenschaften	Beständig gegen	Benzin Tausalz Öle und Fette Reinigungsmittel Farben verdünnte Säuren und Laugen	
	autoreifenfest abriebfest problemlose Verarbeitung lösungsmittelfrei		
Technische Daten	Farbton	grau	
	Dichte	ca. 1,15 g/cm ³	
	Festkörpergehalt	ca. 49 %	
	Festkörpervolumen	ca. 41 %	
	Festkörpervolumen	ca. 356 cm ³ /kg	
	Topfzeit	ca. 90 min (15°C)	
Ergiebigkeit	theoretisch	ca. 6 m ² /kg bei 1 Anstrich	
	praktisch	ca. 5 m ² /kg bei 1 Anstrich	
Lieferviskosität	hoch viskos		
Trocknung	staubtrocken	ca. 7 h	21 °C, 60% rel. Luftf.
	klebfrei	ca. 19 h	21 °C, 60% rel. Luftf.
	überarbeitbar	nach ca. 8 h, muß nach ca. 48 h	geschehen sein
Lagerstabilität	6 Monate in geschlossenen Gebinden bei frostfreier und kühler Lagerung		
Gebinde	5 kg, 10 kg		
Verdünnung	Wasser		
Oberflächenvorbereitung	Der Untergrund muss tragfähig, frei von losen Teilen, sauber und trocken sein.		
	Altanstriche	entfernen oder stark aufrauen.	
	saugender Untergrund	Aldofloor 20 % mit Wasser verdünnt vorstreichen.	

Verarbeitungseinstellung Harz und Härter im angelieferten Verhältnis gut mischen.
Nach einsetzender Reaktion nicht mehr verarbeiten.

Streichen oder Rollen 1. Anstrich 20 % verdünnt
mit Wasser

Deckanstrich unverdünnt

Verarbeitungstemperatur mind. 10 °C
Objekttemperatur mind. 5 °C über Taupunkt
rel. Luftfeuchtigkeit nicht über 65 %

Sicherheitsangaben Flammpunkt --
Gefahrenklasse --
Transportvorschriften GGVS 9 11 c
Kennzeichnung bitte dem EG Sicherheitsdatenblatt
entnehmen

Hinweise Zwischen den Anstrichen ist eine Wartezeit von 8 h
einzuhalten, (bei 20 C°/60 % relativer Luftfeuchtigkeit).
Der 2. Anstrich muß innerhalb von 48 h aufgebracht werden.

Verwendungsvorschläge Beton, Estrich 1 x ca. 150 g Aldofloor
und Gussasphalt 20 % mit Wasser verdünnt
1 x ca. 170 g Aldofloor
unverdünnt

Erneuerungsanstrich 1 x ca. 150 g Aldofloor
bei nicht saugenden 10 % mit Wasser verdünnt
Untergründen

Bitte führen Sie vorher Versuche durch!

Hinweis: Die Empfehlungen werden nach unseren Erfahrungen und nach bestem Wissen
entsprechend dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse gegeben. Sie entbinden den
Verwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen
Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Unsere anwendungs-
technischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters
geben, sind unverbindlich und begründen keine Nebenverpflichtungen.

OELLERS-Immex Produktions-
und Vertriebs GmbH & Co. KG
Auf der Komm 1-3
52457 Aldenhoven bei Jülich
Telefon (0 24 64) 9 90 60
Telefax (0 24 64) 99 06 26
E-mail info@oellers-immex.de