

Produktbeschreibung	offenporiger Lasuranstrich auf Basis von Kunstharzen und natürlichen Ölen	
Anwendungsgebiete	alle Holzarten, Fassaden- und Giebelverkleidungen, Fenster, Fensterläden, Türen, Garagentore, Dachuntersichten, Balkone, Zäune, Pergolen, Sicht- und Windblenden, Gehroste	
Eigenschaften	feuchtigkeitsregulierend gutes Eindringvermögen Schutz gegen Bläue, Schimmelpilz und Fäulnis für außen	
Technische Daten	Farbtöne Dichte	nach OELLERS Sunfirn-Farbtonkarte ca. 0,85 g/cm³
Ergiebigkeit	ca. 10 m²/l und Anstrich	
Lieferviskosität	ca. 15 s/21 °C im 4 mm-DIN-Becher	
Trocknung	staubtrocken durchgetrocknet 1-2 Anstriche können in einem Tag erfolgen.	ca. 4 h nach ca. 48 h
Lagerstabilität	ca. 12 Monate in geschlossenen Gebinden	
Gebinde	1 l, 5 l, 30 l	
Verdünnung	OELLERS Spezialverdünnung K 221	
Oberflächenvorbereitung	Die Holzfläche soll sauber und fest sein. Um einen gleichmäßig saugenden Untergrund zu erzielen, erfolgt ein Voranstrich mit Sun Firn farblos. Danach ist das Holz leicht anzuschleifen.	
	Altanstrich intakt	gut abbürsten.
	Abblätternder Altanstrich	wird durch Abbeizen oder Schleifen soweit entfernt, dass eine einheitliche Oberfläche vorhanden ist.
	Feuchtes Holz	ist als Untergrund ungeeignet. Das Holz darf nicht mehr als 12 % Restfeuchte enthalten.
	Harzreiche Hölzer	z. B. Pitchpine, müssen vor dem Anstrich mit Nitroverdünnung behandelt werden.

Pilzbefall	befallene Holzteile sind auszutauschen
Insektenbefall	mit geeigneten Mitteln behandeln

Verarbeitungseinstellung	Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.	
	Streichen oder Rollen verarbeitungsfertig	
	Druckluftspritzen	verarbeitungsfertig
	Airless-Spritzen	verarbeitungsfertig 11er Düse 180 bar
	Verarbeitungstemperatur	mind. 8 °C
	Objekttemperatur	mind. 5 °C über Taupunkt
	rel. Luftfeuchtigkeit	nicht über 85 %

Sicherheitsangaben	Flammpunkt	> 22 °C
	Gefahrenklasse	vbf Klasse II
	Transportvorschriften	GGVS 3 5 c
	Kennzeichnung	bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen

Verwendungsvorschläge

Lasuranstrich: streichen, spritzen tauchen

neues Holz 1 x 150 ml Sun Firn farblos (Voranstrich)
 1 x 120 ml Sun Firn farbig

Stark beanspruchtes Holz, 1 x 150 ml Sun Firn farblos (Voranstrich)
 Hartholz 2 x 120 ml Sun Firn farbig

Auffrischungsanstrich 1 x 100 ml Sun Firn

Eigenfärbungen und Vergrauen des Holzuntergrundes sind bei der Farbtonangabe zu berücksichtigen. Eventuell ist ein Vorversuch angebracht.

Nachbehandlung

Nach Anstrichvollendung (ca. 2 h danach) Oberfläche mit trockenem Pinsel, Lappen oder Schwamm nachbehandeln, zur Erzielung einer besonders schönen gleichmäßigen Lasur.

Hinweis: Die Empfehlungen werden nach unseren Erfahrungen und nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse gegeben. Sie entbinden den Verwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters geben, sind unverbindlich und begründen keine Nebenverpflichtungen.

OELLERS-Immex Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG
 Auf der Komm 1-3
 52457 Aldenhoven bei Jülich
 Telefon (0 24 64) 9 90 60
 Telefax (0 24 64) 99 06 26
 E-mail info@oellers-immex.de