

Produktbeschreibung	Zementmischung mit speziellen Zusätzen. Die sorgfältig ausgewogene Zusammensetzung dieser Bestandteile verleiht dem Schutzanstrich seine wasserisolierende Eigenschaft.		
Anwendungsgebiete	Maxseal ist auf Beton, Ziegel, Zement, Mörtel und sonstigem Mauerwerk verwendbar. Als wasserdichter Schutzanstrich von Innen- und Außenwänden. An Fundamenten, welche einem Wasserdruck ausgesetzt sind. An Fundamenten zur Wasserabdichtung und um den Beton vor Beschädigung durch Wassereinflüsse zu schützen. Als wasserdichter Schutzanstrich für Betonblocksteine und vorgefertigte Wände. Als dekorativer und zugleich wasserdichter Deckanstrich für Silos und Kühltürme. Zur Reparatur und Abdichtung von Bewässerungskanälen. Als wasserdichter Schutzanstrich für Dämme und Staumauern. Als Betonschutz und zur Wasserabdichtung in Kläranlagen. Zum Abdichten von Tunnels, Schächten und Schwimmbecken. Als wasserdichter Schutzanstrich für Frischwassertanks und Reservoirs.		
Eigenschaften	atmungsaktiv ermöglicht dem Untergrund Feuchtigkeit abzugeben gewährt absolute Dichtigkeit gegen Wasser dekoratives Aussehen wasserfest Schutz gegen den hydrostatischen Druck von Grundwasser einfach anzuwenden verhindert Korrosion durch Salzwasser schützt vor Umwelteinflüssen versiegelt alle Haarrisse und Poren überstreichbar überarbeitbar mit Fliesen lebensmittelecht zur Abdichtung von der Negativseite geeignet		
Technische Daten	Farbtöne	weiß, grau	
	Haftung	ca. 1,6 Kp/cm ²	
	Biegezugfestigkeit	3 Tage	54 kp/cm ²
		7 Tage	72 kp/cm ²
		28 Tage	104 kp/cm ²
	Druckfestigkeit	3 Tage	210 kp/cm ²
		7 Tage	344 kp/cm ²
		28 Tage	429 kp/cm ²

	Wasseraufnahme	2 °C - 20 °C	5 h	-
			48 h	3,5%
			72 h	4,1%
		100 °C	5 h	2,6%
			48 h	-
			72 h	-
Ergiebigkeit	1,5 - 2,5 kg/m²			
Lieferform	Pulver			
Trocknung	6 h bei 20 °C			
Temperaturbeständigkeit	100 °C			
Lagerstabilität	12 Monate bei trockener Lagerung			
Gebinde	25 kg			
Oberflächenvorbereitung	Die zu bearbeitende Fläche muß fest und sauber sein, frei von allen Farbresten, Auswitterungen, losen Teilen, Ölen, Schmierfett, Lösungsmitteln, Staub, Gips, etc.			
	Altanstriche	mindestens 80% davon müssen entfernt werden.		
	Sprünge und Risse	lose Teile entfernen und mit Maxseal Flex überstreichen.		
	Wasseraustritt	Wenn Wasser aus den Rissen kommt, sind diese mit Maxplug abzudichten.		
	Eisenteile	Eisenteile, welche nicht der Armierung dienen, müssen bis zu 2 cm unter der Oberfläche abgeschnitten und dann mit Kontra Rost gestrichen und mit Maxrest oder Maxplug verputzt werden.		
	Die Oberfläche ist vor dem Deckanstrich mit Wasser zu befeuchten.			
	Gipsuntergrund	darf nicht auf einem Gipsuntergrund aufgetragen werden.		
Verarbeitungseinstellung	Mischwasser	25 kg Maxseal mit 7 Liter reines Wasser mischen		
	zur Haftverbesserung	In einem Behälter mischt man vorerst einen Teil MAXCRYL mit 3 Teilen Wasser. Diese Basis wird zur Herstellung der Maxseal Mischung benötigt.		

Hinweis: Die Empfehlungen werden nach unseren Erfahrungen und nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse gegeben. Sie entbinden den Verwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters geben, sind unverbindlich und begründen keine Nebenverpflichtungen.

OELLERS-Immex Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Auf der Komm 1-3
52457 Aldenhoven bei Jülich
Telefon (0 24 64) 9 90 60
Telefax (0 24 64) 99 06 26
E-mail info@oellers-immex.de

	Maxseal	7 bis 8 Liter reines Wasser oder Maxcryn/Wasser Mischung werden pro Sack Maxseal (25 kg) verwendet. Mischen Sie solange, bis Sie eine dicke, pastöse Masse erhalten. Diese sollte 15 Minuten ruhen. Verwendet man zum Anrühren einen langsam laufenden Rührer, wird das Material 1 Minute gerührt und dann sofort verwendet.
Verarbeitung	Oberfläche nassen	Die Oberfläche wird mit sauberem Wasser gut genässt, Pfützenbildung ist jedoch zu vermeiden.
	Haftverbesserung mit dem alten Untergrund	Mischwasser mit Maxcryn verwenden
	1. Schicht	Maxseal mit einer Borstenbürste, einem Nylon Kurzborstenpinsel oder Maxbrush-Pinsel aufbringen. Es ist darauf zu achten, dass der Anstrich in eine Richtung gestrichen wird.
	2. Schicht	Maxseal mit einer Borstenbürste, einem Nylon Kurzborstenpinsel oder Maxbrush-Pinsel aufbringen. Es ist darauf zu achten, dass im Kreuzgang gestrichen wird
Sicherheitsangaben	Flammpunkt	-
	Gefahrenklasse	-
	Transportvorschriften	-
	Kennzeichnung	bitte dem EG Sicherheitsdatenblatt entnehmen
Verwendungsvorschläge		
Außenwände/Trennwände		
	1,0 kg Maxseal grau mit Borstenbürste auftragen	
	0,5 kg Maxseal weiß mit Walze oder Pinsel auftragen	
Beton der Witterung ausgesetzt		
	1,0 kg Maxseal grau mit Borstenbürste auftragen	
	0,5 kg Maxseal weiß mit Walze oder Pinsel auftragen	
Ziegel: Hohlziegel doppelt für anschl. Mörtelverputz		
	1,5 kg Maxseal grau mit Borstenbürste, Walze oder Pinsel auftragen	

Ziegel	1,5 kg Maxseal grau mit Borstenbürste auftragen 1,0 kg Maxseal weiß mit Walze oder Pinsel auftragen
Schwimmbecken	1,0 kg Maxseal grau mit Borstenbürste auftragen 0,5 kg Maxseal weiß mit einer Bürste auftragen
Nasse Fundamente	1,0 kg Maxseal grau mit Borstenbürste auftragen 0,5 kg Maxseal weiß mit einer Bürste auftragen
Fundamente mit Wasserdruck	2,0 kg Maxseal grau mit Borstenbürste auftragen 1,0 kg Maxseal weiß mit einer Bürste auftragen
Tunnels & Schächte	2,0 kg Maxseal grau mit Borstenbürste auftragen 1,0 kg Maxseal weiß mit einer Bürste auftragen
Kanäle	1,5 kg Maxseal grau mit Borstenbürste auftragen 1,0 kg Maxseal weiß mit einer Bürste auftragen
Abwasseranlagen	1,5 kg Maxseal grau mit Borstenbürste auftragen 1,0 kg Maxseal weiß mit einer Bürste auftragen
Trinkwasserreservoir	1,5 kg Maxseal grau mit Borstenbürste auftragen 1,0 kg Maxseal weiß mit einer Bürste auftragen
Bewässerungskanäle	1,5 kg Maxseal grau mit Borstenbürste auftragen 1,0 kg Maxseal weiß mit einer Bürste auftragen
unebene Untergründe	der erste Anstrich wird mit Maxseal Foundation vorgenommen

Hinweise

Oberfläche gründlich säubern
Löcher, Risse, etc. reparieren
Oberfläche gut nassen
Maxseal gemäß Vorschrift auftragen

Bei Sommertemperaturen die Auftragsfläche gut befeuchten und Maxseal mit einer MAXCRYL Mischung verwenden. Wenn man feststellt, dass die mit Maxseal behandelte Fläche zu rasch abtrocknet, wird die Fläche nochmals mit Wasser benetzt. Sinkt im Winter die Temperatur länger als 24 Stunden unter 5 °C, darf Maxseal nicht verwendet werden. Maxseal darf nicht auf reifüberzogenen oder gefrorenen Flächen aufgetragen werden. Die ideale Arbeitstemperatur beträgt 15- 20 °C. Maxseal sollte nicht auf Außenwände aufgetragen werden, wenn innerhalb von 5-6 Stunden nach der Aufbringung Regen zu erwarten ist.

Maxseal ist ein Warenzeichen der Drizoro SA Madrid

Hinweis: Die Empfehlungen werden nach unseren Erfahrungen und nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse gegeben. Sie entbinden den Verwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters geben, sind unverbindlich und begründen keine Nebenverpflichtungen.

OELLERS-Immex Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Auf der Komm 1-3
52457 Aldenhoven bei Jülich
Telefon (0 24 64) 9 90 60
Telefax (0 24 64) 99 06 26
E-mail info@oellers-immex.de