

<b>Produktbeschreibung</b>	1-komponentige, löselmittelhaltige Beschichtung auf Arcylatbasis.	
<b>Anwendungsgebiete</b>	Oberflächenschutz für mineralische Untergründe wie Beton, speziell Sichtbeton, Pflastersteine, Faserzement, Putz u. Ä.	
<b>Eigenschaften</b>	seidenglänzend lichtbeständig wetterbeständig wasserabweisend leicht zu verarbeiten elastisch dampfdiffusionsfähig abriebfest	
<b>Technische Daten</b>	Farbtöne	Farbtöne nach Vorlage
	Dichte	ca. 1,1 g/cm <sup>3</sup>
	Festkörpergehalt	ca. 52 %
	Festkörpervolumen	ca. 35 %
	Festkörpervolumen	ca. 284 cm <sup>3</sup> /kg
<b>Ergiebigkeit</b>	theoretisch	ca. 5 m <sup>2</sup> /l bei Neuanstrich
	praktisch	ca. 4 m <sup>2</sup> /l bei Neuanstrich
<b>Trocknung</b>	bei 20 °C und 65 % rel. Luftf. ca 3-4 h längere Trocknungszeiten bei kühler und feuchter Luft	
<b>Lagerstabilität</b>	ca. 12 Monate in geschlossenen Gebinden bei ausreichendem Schutz vor Frost und Sonneneinstrahlung	
<b>Gebinde</b>	5 l, 10 l, 30 l	
<b>Verdünnung</b>	OELLERS Spezialverdünnung K 221	
<b>Oberflächenvorbereitung</b>	Reinigung	Der Untergrund muss trocken, sauber und frei von lose anhaftenden Teilen sein.
	Altanstrich	Filmbildende Altanstriche können nicht überstrichen werden.
	Voranstrich	Pflastercolor farblos verdünnt vorstreichen.
<b>Verarbeitungseinstellung</b>	Vor Gebrauch gut umrühren, damit eine gleichmäßige Tönung erzielt wird.	
	Streichen oder Rollen	unverdünnt mit Lammfellrolle oder Quast
	Spritzen	unverdünnt

**Verarbeitungstemperatur** nicht unter 5 °C  
nicht über 30 °C  
nicht in praller Sonne

**Reinigen der Werkzeuge** Sofort nach Gebrauch mit OELLERS Spezialverdünnung K 221

**Sicherheitsangaben** Flammpunkt > 21,5 °C  
Gefahrenklasse vbf Klasse II  
Transportvorschriften GGVS 3 5 c  
Kennzeichnung bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen

**Verwendungsvorschläge**

Sichtbeton	1 x ca. 150 ml Pflastercolor farblos 1 x ca. 100 ml Pflastercolor
Beton verwittert	1 x ca. 150 ml Pflastercolor farblos 1 x ca. 100 ml Pflastercolor
Pflastersteine neu	1 x ca. 150 ml Pflastercolor farblos 1 x ca. 100 ml Pflastercolor
Erneuerungsanstrich	1 x ca. 100 ml Pflastercolor

**Hinweis:** Die Empfehlungen werden nach unseren Erfahrungen und nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse gegeben. Sie entbinden den Verwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters geben, sind unverbindlich und begründen keine Nebenverpflichtungen.

OELLERS-Immex Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG  
Auf der Komm 1-3  
52457 Aldenhoven bei Jülich  
Telefon (0 24 64) 9 90 60  
Telefax (0 24 64) 99 06 26  
E-mail info@oellers-immex.de