

Classic Color matt**OELLERS**

Technisches Merkblatt

seit 1949

Produktbeschreibung	tuchmatte, lösungsmittelfreie und emissionsarme Kunststoffdispersion	
Anwendungsgebiete	ochwertiger Innenanstrich; für sensible Wohn- und Arbeitsbereiche geeignet, da lösungsmittelfrei und emissionsarm ³ geeignet für Anstriche auf Putz, Beton u. ä.; insbesondere Rauhfaser tapete	
Eigenschaften	matt hochdeckend spritzarm scheuerbeständig > 5.000 Scheuerzyklen (Scheuerbeständig nach DIN = 5000 Scheuerzyklen) lösungsmittelfrei emissionsarm geruchsarm	
Technische Daten	Farbtöne	schneeweiß
	Glanzgrad	tuchmatt
	Dichte	ca. 1,45 g/cm ³
	Festkörpergehalt	ca. 62 %
	Festkörpervolumen	ca. 39 %
	Festkörpervolumen	ca. 245 cm ³ /kg
Ergiebigkeit	glatter Untergrund	ca. 7,5 m ² /l
	rauher Untergrund	ca. 5 m ² /l
	Auffrischungsanstrich	ca. 8,5 m ² /l
	Für exakte Verbrauchsmengen sind Vorversuche auf dem Untergrund nötig. Saugfähigkeit, Rauhtiefe und Untergrundfarbton beeinflussen die Ergiebigkeit erheblich.	
Lieferviskosität	thixotrop	
Trocknung	bei trockener, warmer Luft (23 °C, 50 % rel. Luftfeuchte) nach 2-4 h überstreichbar. Bei kühler und feuchter Witterung entsprechend länger.	
Lagerstabilität	ca. 12 Monate in geschlossenen Gebinden	
Gebinde	10 l, 35 kg	
Verdünnung	mit Wasser	
Oberflächenvorbereitung	Der Untergrund muss sauber, tragfähig und frei von Verunreinigungen sein. Gegebenenfalls abbeizen und abwaschen.	
	Altanstriche	soweit der Untergrund fest und tragfähig ist, nur mit Wasser abwaschen.
	Leimfarben	mit viel Wasser abwaschen und mit Untergrundfestiger D (1:4) vorstreichen.
	Kalkanstriche	

OE-20.100

Beton	Evtl. vorhandene Trennmittelrückstände entfernen, Sinterhaut abschleifen und mit Untergrundfestiger D (1:4) vorstreichen.
Kalksandstein, Gasbeton	Mit Untergrundfestiger D (1:4) vorstreichen.
Schimmel, Moos und Algenbefall	mit viel Wasser abspritzen. Fassadenreiniger vorstreichen und 24 h einwirken lassen. Danach erneut abspülen. Je nach Tragfähigkeit mit Untergrundfestiger vorstreichen. Die Ursache für Schimmelbildung ist häufig eine schlechte Belüftung.

Verarbeitungseinstellung	Streichen oder Rollen	1. Anstrich 10-30 % verdünnt Deckanstrich unverdünnt
	Airless-Spritzen	unverdünnt 18er Düse ca. 250 bar
	Verarbeitungstemperatur Objekttemperatur rel. Luftfeuchtigkeit	mind. 8 °C mind. 5 °C über Taupunkt nicht über 85 %

Sicherheitsangaben	Flammpunkt	--
	Gefahrenklasse	--
	Transportvorschriften	--
	Kennzeichnung	nicht Kennzeichnungspflichtig

Verwendungsvorschläge

Putzuntergrund neu (mindestens 14 Tage alt)	1 x ca. 150 ml Untergrundfestiger D (1:4 verdünnt mit Wasser) 1 x ca. 150 ml Classic Color matt 20 % verdünnt mit Wasser 1 x ca. 120 ml Classic Color matt unverdünnt
Raufasertapete (noch nicht gestrichen)	1 x ca. 150 ml Classic Color matt 20 % verdünnt 1 x ca. 120 ml Classic Color matt unverdünnt
Gasbeton, Kalksandstein	1 x ca. 250 ml Waterproof S 1 x ca. 150 ml Classic Color matt 20 % verdünnt mit Wasser 1 x ca. 120 ml Classic Color matt unverdünnt Zwei Anstriche sind einem dicken Anstrich unbedingt vorzuziehen.

Hinweis: Die Empfehlungen werden nach unseren Erfahrungen und nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse gegeben. Sie entbinden den Verwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters geben, sind unverbindlich und begründen keine Nebenverpflichtungen.

OELLERS-Immex Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Auf der Komm 1-3
52457 Aldenhoven bei Jülich
Telefon (0 24 64) 9 90 60
Telefax (0 24 64) 99 06 26
E-mail info@oellers-immex.de